



P. Industrial La Estrella C/ Sol. 16 A - Buzón 129
30.500 Molina de Segura (Murcia)
Tfno.: 968 882 666 - Fax: 968 884 060

PG-1.12.1 Rev 02 Fecha 20/05/2015	INFORME DE RESULTADOS		
REFERENCIA N° LSL-150024	REVISION N° 00	SALIDA N°: 13740 FECHA SALIDA: 23/02/2016	HOJAN°: 6 DE 6 N/EXP: 245 / 1

* DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN. UNE-EN 772-1:02 (N.V.).

DATOS DEL ENSAYO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:	PIEZA DE ARCILLA COCIDA/300*285*190-(T2)-(R2)/TIPO d/LD-D2/R 12.0-(II). UNE-EN-771-1
N° DE PROBETAS ENSAYADAS:	6
METODO DE ACONDICIONAMIENTO:	SECADO AL AIRE
METODO DE PREPARACION DE SUPERFICIES:	REFRENTADO DE PIEZAS DE ALBAÑILERIA SIN HUECOS O CON HUECOS NO RELLENOS

RESULTADOS DEL ENSAYO

PROBETA N°	1	2	3	4	5	6	VALOR MEDIO
SECCION BRUTA MEDIA (mm ²)	87167	86683	86983	87022	86244	87018	86853
CARGA (Kg)	111810	96910	97000	96050	101540	100520	543749
CARGA (N)	1096409	950299	951182	941866	995701	985699	493435
RESISTENCIA S/ SECCION BRUTA (N/mm ²)	12,6	11,0	10,9	10,8	11,5	11,3	11,4
COEFICIENTE DE VARIACION (%)	5,8						
RESISTENCIA EQUIVALENTE NETA (N/mm ²)	11,4						
FACTOR DE FORMA d	1,08						
RESISTENCIA NORMALIZADA (N/mm ²)	12,3						

Fdo: Francisco Martínez Rubira
Técnico

Fdo: Ramón Parras Martínez
Director del Laboratorio

OBSERVACIONES:

Laboratorio habilitado S/RD 410/2010. - (N.V.) Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio.
El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización de Laboratorios del Sureste, S.L.